

**BRUNNENSCHAUM****Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowo-uszczelniająca do kręgów**

- Doskonała przyczepność do podłoża budowlanych m.in. do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklawionych, itp.
- Podwyższona odporność na działanie związków organicznych
- Krótki czas utwardzania
- Gaz spieniający nieszkodliwy dla warstwy ozonowej

**ZASTOSOWANIE**

- W szybach różnego typu kanałów podziemnych
- Do uszczelniania i łączenia kręgów kanalizacyjnych.

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

**DANE TECHNICZNE**

<b>Podstawa</b>	Prepolimer poliuretanowy
<b>System utwardzania</b>	Z udziałem wilgoci z powietrza
<b>Struktura komórkowa</b>	Ok. 80% komórek zamkniętych
<b>Gęstość pozorna</b>	Ok. 27 kg/m <sup>3</sup>
<b>Wydajność</b>	35-45 l/1000 ml (w zależności temperatury i wilgotności powietrza)
<b>Tworzenie naskórka</b>	10 min. (przy 20°C i 65% RH)
<b>Czas pyłosuchości</b>	20-25 min
<b>Szybkość twardnienia</b>	Ok. 3 godzin dla warkocza o średnicy 5 cm – w zależności od warunków otoczenia
<b>Chłonność wody</b>	0,4 % (DIN 53423)
<b>Przepuszczalność pary wodnej</b>	70 g/m <sup>2</sup> /24h (DIN 53429)
<b>Palność</b>	B3 (DIN4102)
<b>Temperatura nakładania</b>	Od +5°C do +30°C
<b>Odporność termiczna</b>	Od -40°C do +100°C (po utwardzeniu)
<b>Opakowanie</b>	Aerozol 750 ml – 12 szt. w kartonie

**PRZECHOWYWANIE**

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C.

## NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi systemu ISO 9001.2000. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu: Aprobata ITB AT 15-2815/2002.

## SPOSÓB UŻYCIA

- Wszystkie podłoża muszą być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.).
- Bezpośrednio przed aplikacją pianki zwilżyć podłoże
- Dokładnie wymieszać zawartość puszkki przez energiczne potrząsanie (ok. 30 sekund)
- Nakręcić rurkę dozującą na zawór, odwrócić puszkę do góry dnem i w tej pozycji aplikować piankę.
- Piankę nakładać równomiernie na krawędź kręgu, na który w ciągu maksymalnie 10 minut trzeba położyć następny krąg kanalizacyjny.
- Wyphywającej z wpustu pomiędzy kręgami pianki nie obcinać.
- Po całkowitym utwardzeniu zabezpieczyć przed działaniem promieni UV farbą, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami
- Świeżą piankę usuwać *Phynem czyszczącym do pianki* firmy SOUDAL, pianka utwardzona może być usuwana jedynie mechanicznie.

## ZALECENIA BHP

Przy użyciu pianki przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- Używać okularów ochronnych, może wywoływać podrażnienia oczu
- Dobrze wietrzyć pomieszczenie, nie wdychać oparów
- Unikać kontaktu ze skórą
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia ani w temperaturach powyżej 50°C
- Chronić przed dziećmi
- Nie przebijać ani nie zgniatać opakowania

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.